MATERIAL STOCKING GRADES

EN	UNI	DIN	W. N.	AISI-SAE
Carbon steels				
16CrNi4	16CrNi4			SAE 3215
20CrNi4	20CrNi4			SAE 3215
18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6	17CrNiMo6	1.6587	SAE 4317
16MnCr5	16MnCr5	16MnCr5	1.7131	SAE 5115
20MnCr5	20MnCr5	20MnCr5	1.7147	SAE 5120
17NiCrMo6-4	18NiCrMo5	17NiCrMo6-4	1.6566	
20NiCrMo2	20NiCrMo2	20NiCrMo2-2	1.6523	SAE 8620
30Cr4	34Cr4	34Cr4	1.7033	
34Cr4	34Cr4	34Cr4	1.7033	
36CrMn5	36CrMn5	36CrMn5	1.7035	SAE 5140
35CrMo4	34CrMo4	34CrMo4	1.7220	SAE 4135
42CrMo4	42CrMo4	42CrMo4	1.7225	SAE 4140
47CrMo4	47CrMo4	47CrMo4	1.7350	SAE 4142
34CrNiMo6	34CrNiMo6	34CrNiMo6	1.6582	SAE 4340
38MnCrB6	38MnCrB6	33MnCrB5-2	1.7185	
30NiCrMo12	30NiCrMo12	30NiCrMo12	1.6655	
35NiCrMo15	35NiCrMo15	35NiCrMo15	1.6773	
39NiCrMo3	39NiCrMo3	39NiCrMo3	1.6510	SAE 9840
40NiCrMo7	40NiCrMo7	40NiCrMo7	1.6562	SAE 4340
C and Fe steels				
C40	C45	CK45	1.1191	SAE 1045
C60	C60	CK60	1.0601	SAE 1060
S355	Fe510	S355	1.0045	SAE 1024
S355J2+N		ST52-3	1.7100	
Stainless steels				
X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	1.4301	AISI 304
X5CrNiMo17-12-2	X5CrNiMo17-12-2	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	AISI 316
X2CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	AISI 316L
X2CrNiMo1712	X2CrNiMo1712	X2CrNiMo1712	1.4568	AISI 202
ZF Steels				
18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6	18CrNiMo6	1.6587	AISI 4330
20MnCrB5	20MnCrB5	20MnCrB5	1.7168	
Steels for hot working				
X40CrMoV5-1	X40CrMoV5-1	X40CrMoV5-1	1.2344	AISI H13
EN 10222-2: 2000 steel forgings for pressure purposes				
16Mo3	15Mo3	15Mo3		A204Gr.A
Low alloy carbon steels				
A105	C20	C21	1.0432	A105
S355J2	Fe510D	ST.52-3 N	1.0553	A350LF2